

producto



mortero fino coloreado
para juntas de hasta 3 mm

weber.color junta fina

COMPOSICIÓN /

Cemento blanco, áridos calcáreos, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos, y pigmentos minerales.

OBSERVACIONES /

- Para juntas mayores de 3 mm, aplicar **weber.color junta ancha**.
- En exteriores, utilizar **weber.color flex** o **weber.color premium**.
- En pavimentos industriales y juntas antiácidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.
- En piscinas o construcciones sumergidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 minutos.
- Tiempo máximo de limpieza: de 45 a 60 minutos.
- Vida de la pasta: 1 hora.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

PRESTACIONES /

- Resistencia a la compresión: 70 kg/cm².
- Resistencia a la flexotracción: 35 kg/cm².
- Capilaridad: 2 g/dm².min^{1/2}.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

APLICACIONES /

- Apto para cubrir las juntas entre baldosas de hasta 3 mm, en pavimentos y revestimientos.
- Para juntas a tocar, aplicar en forma de lechada.
- A partir de 1,5 mm, rejuntar con consistencia de pasta.
- En interior y exterior.


RECOMENDACIONES DE USO /

- Temperatura de aplicación entre 5 y 30°C.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE /

- Las juntas entre las baldosas deben estar secas y limpias de polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24 y 48 horas desde la colocación del pavimento o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Baldosas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerlas con una imprimación, para evitar que se manchen y para facilitar la limpieza.
- Tratar las superficies pulidas del gres porcelánico con una imprimación antes de rejuntar con **weber.color junta fina**, para evitar que el pigmento penetre en el microporo del pulido.

MODO DE EMPLEO /



Lechada:
Amasar **weber.color junta fina** con 2,5 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm).



Pasta:
Amasar **weber.color junta fina** con 1,6 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm) y dejar reposar 2 minutos.



Rellenar las juntas existentes entre las baldosas. Esperar de 30 a 60 minutos para eliminar los residuos del producto. Con una esponja húmeda, enjuagar la superficie para obtener la limpieza y el acabado final.

el producto

weber.color junta fina

mortero fino coloreado
para juntas de hasta 3 mm

- Impermeable.
- Fácil limpieza.
- Aplicación en forma de lechada.

PRESENTACIÓN /

Bolsa de 5 kg (en cajas de 20 kg).
Palets de 36 cajas, 720 kg.



COLORES /

10 colores.

RENDIMIENTO /

anchura junta	tamaño de la pieza (cm)		
	10x10	20x30	45x45
1 mm	120	50	30
2 mm	240	100	55
3 mm	360	150	80

Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al resguardo de la humedad.

REFERENCIAS /

weber.color junta ancha	100
weber.color flex	102
weber.color premium	104
weber.color epoxi	106

¿Cómo rejuntar fácilmente sin manchar la cerámica?	56
¿Cuándo rejuntar con consistencia de lechada o mortero?	58

Carta de colores	111
------------------	-----

