

weber DM

agente desmoldeante coloreado en polvo

- Gran poder desmoldeante
- Gama de 5 colores
- Evita el contacto del molde con el hormigón
- Facilita la impresión y el texturado del pavimento

APLICACIONES

- Desmoldeante en polvo para **weber.floor print**, mortero coloreado para hormigón impreso, y para **weber.floor decor**, mortero de renovación y decoración de pavimentos.
- Para viviendas, urbanizaciones, zonas de ocio, espacios públicos, centros comerciales, parques, aparcamientos, entornos históricos, aceras...

Tipos de acabado

Adoquín, baldosa, pizarra, ladrillo, guijarro, madera...

COMPOSICIÓN

Cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.

OBSERVACIONES

- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad existentes.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El hormigón debe encontrarse en estado plástico y toda la superficie realizada con **weber.floor print** o **weber.floor decor** alisada.
- Evitar la aplicación cuando el hormigón tenga exceso de agua en la superficie.

MODO DE EMPLEO



Espolvorear **weber DM**, cubriendo toda la superficie, directamente sobre la capa alisada de **weber.floor print** o **weber.floor decor**, hasta conseguir una cobertura total.



Imprimir con los moldes seleccionados (el hormigón debe seguir estando en estado plástico).



Pasadas un mínimo de 72 horas, y después de cortar las juntas de retracción, eliminar el desmoldeante con agua a presión.

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 kg.
Palets de 270 kg (27 bidones).

RENDIMIENTO

200 g/m².

COLORES

Gama de 5 colores.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 35°C.
- No añadir agua una vez el producto haya sido espolvoreado.
- **weber DM** puede utilizarse para cambiar la tonalidad y ensombrecer **weber.floor print** o **weber.floor decor**.
- Aplicación mediante espolvoreo directamente sobre la capa alisada de **weber.floor print** o **weber.floor decor**.
- El hormigón debe encontrarse en estado plástico.
- Evitar la aplicación con exceso de agua en la superficie.
- Aplicar en una capa hasta conseguir una cobertura total de la base.
- Imprimir con los moldes directamente sin alisar **weber DM**.
- El color de **weber DM** podrá influir en la tonalidad final del pavimento en función del lavado a presión del mismo.
- **weber DM** puede utilizarse para envejecer **weber.floor print** o **weber.floor decor**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo generales

| | |
|--------------|----------|
| Conservación | 12 meses |
|--------------|----------|

Prestaciones finales

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Densidad en polvo | 0,6 g/cm ³ |
|-------------------|-----------------------|

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Sistema de gestión
certificado de acuerdo
a la norma ISO 9001
por SGS ICS

